

EUCON DRYSHOT AF 50

Püskürme Betonlar İçin Alkali içermeyen Toz Priz Hızlandırıcı



EUCLID CHEMICAL

AÇIKLAMA

EUCON DRYSHOT AF 50, püskürme beton uygulamaları için belirlenen priz süresini kısaltan özel olarak tasarlanmış, yüksek performanslı alkali içermeyen bir toz priz hızlandırıcıdır. Donma-çözünme etkisi altında olmayan kuru püskürme beton karışımında kullanılmak üzere daha sıcak iklimlerde ve aynı zamanda birçok yeraltı uygulamalarında kullanılmak üzere ekonomik olarak tasarlanmıştır.

TEMEL UYGULAMALAR

- Tüneller
- Madenler
- İstinat duvarları
- Rezervuarlar
- Su arıtma tesisleri

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Basınç dayanımı gelişimini hızlandırır.
- Donatı çeliğinin korozyonunu hızlandırmaz.
- Betondan veya kayadan nemin ve suyun geçmemesi için hızlı bir şekilde sızdırmazlığı sağlar.

TEKNİK BİLGİLER

Aşağıdaki bilgiler 23°C ve %50 bağıl nem içeren laboratuvar koşulları altında belirlenmiştir.

Fiziksel Veriler

Renk	Bej
Görünüm.....	Katı toz
Yoğunluk	0,98 - 1,02 kg/L
pH	2,5 – 4,5

NOT: Performans özellikleri EN 934-5'e gerekliliklerinin tamamını yerine getirecek şekilde belirlenmiştir.

AMBALAJLAMA

EUCON DRYSHOT AF 50, 19 kg'lık kraft torbalarda temin edilebilir.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında doğrudan güneş ışığına maruz kalmadan raf ömrü 1 yıldır.

KULLANIM TALİMATLARI

EUCON DRYSHOT AF 50, 100 kg bağlayıcı için 4 – 7 kg oranında kullanılması önerilir. Diğer kullanım dozajları için deneme dökümleri yapılmalıdır.

EUCON DRYSHOT AF 50, püskürme beton karışımının kuru karışımına ilave edilmelidir.

Deneme karışımı ve dozaj tavsiyeleri için lütfen **EGERECE Yapı Kimyasalları Teknik Servis**'ne başvurunuz.

ÖNLEMLER / SINIRLAMALAR

- **EUCON DRYSHOT AF 50**'yi test panellerine püskürterek deneme yapmanız önerilir.
- **EUCON DRYSHOT AF 50**'yi kuru ve serin ortamlarda muhafaza ediniz.
- Her durumda, kullanmadan önce Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna danışınız.

Rev.11.21